

FICHA TÉCNICA

ADESIVO INSTANTÂNEO

ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO

DESCRIÇÃO

ADESIVO INSTANTÂNEO é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de materiais sem porosidades na superfície, como borracha, metais, plásticos entre outros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para a colagem de madeira, plástico, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR, PVC e alumínio.
- Superfícies não porosas

VANTAGENS

- Viscosidade média;
- Colagem instantânea;
- Baixo odor.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor
Viscosidade	cps	100 - 130
Densidade	kg/L	1,05 - 1,06
Ponto de fulgor	°C	80
Ponto de ebulição	mmHg	65

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substâncias que possa prejudicar a aderência do ADESIVO INSTANTÂNEO.

Aplicação:

O produto deve ser aplicado em finos cordões, evitando excessos. Aplicar pressão sobre as duas superfícies por 30 à 60 segundos para melhor adesão. A cura total do produto será de 24 à 48 horas.

ATENÇÃO

- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;
- Não remova com força;
- Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;
- Manter longe do alcance das crianças.

CONSUMO

Subtítulo

Varia com a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Base de etil cianoacrilato.

COR DO PRODUTO

Transparente.

EMBALAGEM

- O ADESIVO INSTANTÂNEO é fornecido em frascos de 20g e 100g.

LIMPEZA

Após a aplicação se for necessário limpe o excesso de cola da tampa e do bico da embalagem. A limpeza dos equipamentos e superfícies deverão ser feitas com o uso de acetona. Materiais impregnados com produto já endurecido devem ser limpos mecanicamente.

VALIDADE E ARAMZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.