

FICHA TÉCNICA

BARONE P700

MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE ASFALTO

DESCRIÇÃO

BARONE P700 é um produto monocomponente a base de água especialmente desenvolvido para a impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, madeira e peças metálicas. Após a cura total do produto forma uma película impermeável, com excelente flexibilidade e resistência química.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Estruturas de contenção como muros de arrimo e cortinas de concreto;
- Fundações, como baldrame, blocos e sapatas;
- Estruturas de metal e madeira;
- Estruturas enterradas.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Alta durabilidade.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observações
pH	7 a 10		
Sólidos	40 a 50	%	
Inflamabilidade			Não houve
Densidade	1	g/cm ³	

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do BARONE P700 como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros.

Aplicação:

BARONE P700 deverá ser homogeneizado antes do uso. Para aplicação recomenda-se uso de rolo ou trincha ou desempenadeira. Na primeira demão deve-se aplicar o produto diluído com 10% de água sobre o substrato, visando melhor penetração do material.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 6 horas (referente a temperatura de 25°C e 50% de URA) para prosseguir com demãos (aplicar 3 a 4 camadas para obter o consumo total de 4kg/m²).

O teste de estanqueidade poderá ser realizado após 5 dias de cura do produto, com lâmina d'água por 72h. Após este período BARONE P700 deverá receber proteção mecânica contra tráfego e insolação direta. Em cantos, rodapés e quinas recomenda-se reforço com véu de poliéster para maior durabilidade do sistema.

ATENÇÃO

Não indicado para a exposição a intempéries quando aplicado em madeira ou metal.

CONSUMO

Consumo do BARONE P700 é 4kg/m².

COMPOSIÇÃO

Asfalto.

COR DO PRODUTO

Preto.

EMBALAGEM

- Baldes de 18kg.
- Tambores de 200L.

LIMPEZA

Os materiais podem ser removidos com água. Após endurecimento a remoção deverá ser feita mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.