

FICHA TÉCNICA

BARONE TELA 1100

TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

BARONE TELA 1100 é uma tela fabricada em 100% de poliéster tricotado, revestido com PVC. Especialmente indicada para reforço de membranas impermeabilizantes, argamassas e revestimentos resinados.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Detalhes em argamassas poliméricas rígidas e flexíveis;
- Detalhes em membranas acrílicas e asfálticas aplicadas a frio;
- Detalhes e ralos, tubos e quinas para impermeabilização;
- Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural;
- Reforço em emendas de painéis de EPS e Drywall,

VANTAGENS

- Compatíveis com diversos tipos de impermeabilizantes;
- Ótima aderência e estabilidade dimensional;
- Revestido, não afetado pela alcalinidade do cimento;
- Alta flexibilidade e elasticidade;
- Alta aderência.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valores	Observações
Largura da malha	mm	3x3	
Gramatura	g/m ²	100	
Espessura	mm	0.32 - 0.38	
Força máxima de ruptura	kgf	76	Tensão aplicada ao fio
Tensão média de ruptura	Kgf/5cm	121	Aplicada em trama de 5cm
Alongamento longitudinal de ruptura	%	20	
Temperatura de aplicação	°C	-10 a 85	

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar seco, íntegro e isento de sujeiras e poeira. Recomenda-se testes prévios no local para verificação de compatibilidade entre substrato e revestimento com reforço.

Aplicação:

Posicionar BARONE TELA 1100 entre demãos frescas do revestimento a ser reforçado, cobrindo a tela completamente e garantindo que a mesma não fique com ondulações ou bolhas de ar. Recomenda-se o transpasse de telas entre 5 a 10cm.

ATENÇÃO

O produto deve ser utilizado em temperatura ambiente. Sendo o produto destinado a reforço superficial de revestimentos e impermeabilizantes, não é indicado tecnicamente para reparo ou reforço de peças estruturais. Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

COMPOSIÇÃO

Poliéster e PVC.

COR DO PRODUTO

Branco.

EMBALAGEM

· Rolos de 51,45 m² - dimensões de 35 m x 1,47 m.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.