

BARONE PRIMER ECO

EMULSÃO ASFÁLTICA DE BASE ÁGUA UTILIZADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

BARONE PRIMER ECO é uma emulsão asfáltica para imprimação composta por asfalto modificado de rápida secagem, especialmente desenvolvida para a imprimação e preparo de superfícies para receber sistemas de impermeabilização com mantas asfálticas. Após a cura total do produto, forma uma película impermeável.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Muros e estruturas enterradas;
- Baldrame, blocos e sapatas;
- Estruturas de concreto;
- Superfícies que receberão mantas ou fitas asfálticas.

VANTAGENS

- ✓ Ótima aderência;
- ✓ Produto atóxico e não inflamável;
- ✓ Isento de odores;
- ✓ Impermeabilização de áreas internas e externas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,0 a 1,1g/cm ³
Tempo de trabalhabilidade	25 a 30h
Tempo de cura (entre demãos)	6 a 12h
Tempo de cura (cura total)	1 dia
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro e sem falhas, livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência do **BARONE PRIMER ECO**. Caso haja necessidade, regularizar o substrato com argamassa. Aguarde a cura completa do substrato regularizado para proceder com a aplicação do produto.

2. APLICAÇÃO

BARONE PRIMER ECO é um produto monocomponente e que é aplicado sem a necessidade de aquecimento. Antes da aplicação, deve-se homogeneizar o produto por pelo menos 3 minutos com misturador em velocidade baixa.

Aplicar a primeira demão de **BARONE PRIMER ECO** por rolo, trincha ou pincel em toda a extensão desejada. Aguardar 8 horas, dependendo das condições climáticas, antes de prosseguir com a segunda demão.

Recomenda-se a utilização de no máximo duas demãos de **BARONE PRIMER ECO** caso haja necessidade

CONSUMO

Aproximadamente 300g/m², conforme porosidade do substrato.

COMPOSIÇÃO

Emulsão Asfáltica.

COR

Marrom escuro.

EMBALAGEM

Frasco de 1L;
Balde de 18kg;
Tambor de 200kg.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

Para estocagem, o empilhamento máximo para os frascos de 1L é de 4 camadas, e o de baldes de 18L é de 3 camadas.

ATENÇÃO

Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade.

Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.