

BARONE COLA B503

ADESIVO UNIVERSAL BASE PVA DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

DESCRIÇÃO

BARONE COLA B503 é um adesivo concentrado a base de PVA (acetato de polivinila) e base água, monocomponente, pronto para uso, com alto teor de sólidos e excelente aderência. Apresenta acabamento transparente e resinas puras, indicado para uso profissional na construção civil como adesivo para gesso, chapiscos, rebocos e concretos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Adesivo para argamassas e concretos;
- Aditivação de chapiscos (aderente em concretos e isopor);
- Aditivação de gessos;
- Argamassa de regularização de lajes e contrapisos;
- Emboços e rebocos internos e externos;

VANTAGENS

- Aumenta a aderência e impermeabilidade;
- Melhora a coesão e trabalhabilidade de argamassas;
- Excelente aderência a tração;
- Produto atóxico, de base água;
- Permite diluição;

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,0 a 1,1g/cm ³
Viscosidade	1400 a 3000 cps
Teor de sólidos	41 a 43%
Temperatura de aplicação	5 a 35°C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

Aditivo para chapiscos:

Limpar o substrato contra pó, óleos e sujeiras. Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com **BARONE COLA B503**.

Adesivo para argamassas:

Limpar o substrato contra pó, óleos e sujeiras. Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré-umedecê-lo para aplicação de argamassa aditivada com **BARONE COLA B503**.

2. APLICAÇÃO

Chapiscos:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de água (1:6). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:3 (cimento: areia).

Argamassa de reparo:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de água (1:6). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (cimento: areia).

Argamassa fina de regularização:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de água (1:6). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (cimento: areia). Com espessura: até 10mm.

Argamassa em gesso:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de água (1:6). Diluir o gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

COR

Branco.

EMBALAGEM

Barricas de 50kg e baldes de 5kg.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou oleosidade. O uso excessivo de água na mistura, mesmo com adesivo, pode acarretar fissuras e perda de resistências dos sistemas de revestimento.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.