

BARONE COLA PVA MULTIUSO

ADESIVO UNIVERSAL BASE PVA PARA COLAGENS EM GERAL

DESCRIÇÃO

BARONE COLA PVA MULTIUSO é um adesivo de base PVA (acetato de polivinila) de base água, monocomponente, pronto para uso e com excelente aderência em diversos substratos como madeira, papel, papelão, entre outros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Artesanatos;
- Adesivo de uso escolar;
- Montagem e conserto de móveis;
- Papel e papelão;
- Substratos de madeira e laminados.

VANTAGENS

- ✓ Produto monocomponente, pronto para uso;
- ✓ Excelente aderência;
- ✓ Produto atóxico de base água;
- ✓ Aplicável em diversos tipos de substratos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,0 a 1,1 g/cm ³
Secagem ao toque (a 23°C e 50% de umidade do ar)	4 horas
Cura total (a 23°C e 50% de umidade do ar)	24 horas
Umidade relativa do substrato	< 15%
Temperatura de aplicação	5 a 35°C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas, isenta de pó, sujeiras e outras substâncias que possam prejudicar a aderência do **BARONE COLA PVA MULTIUSO**.

2. APLICAÇÃO

BARONE COLA PVA MULTIUSO é monocomponente e pronta para uso. Aplicar o adesivo de maneira uniforme a preencher toda a superfície, juntando os elementos imediatamente e mantendo as peças pressionadas por pelo menos 1 hora. O tempo total de cura é de 24 horas, garantindo um acabamento liso, flexível e opaco.

CONSUMO

Consumo de 0,2 a 0,3 kg/m² aproximadamente.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

COR

Branco.

EMBALAGEM

Tubos de 500g e 1kg.

LIMPEZA

Os equipamentos utilizados deverão ser limpos com água corrente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.