

BARONE DESMOL CONCENTRADO

DESMOLDANTE BASE D'ÁGUA PARA FÔRMAS DE MADEIRA E PLÁSTICAS

DESCRIÇÃO

BARONE DESMOL CONCENTRADO é um desmoldante universal de base d'água indicado para fôrmas de madeira e plásticas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Fôrmas de madeira;
- Fôrmas de compensado e resinadas;
- Peças de concreto que receberão revestimento posterior.

VANTAGENS

- ✓ Produto atóxico de fácil utilização;
- ✓ Alto rendimento por litro;
- ✓ Permite reaproveitamento de fôrmas;
- ✓ Protege a madeira e facilita a limpeza.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Densidade	g/cm ³	0,87 a 0,93
Proporção da mistura		Até 1: 10
Período de secagem (a 25°C, período prévio a concretagem)	min	30 a 60
Umidade ambiente (URA)	%	< 85
Temperatura de aplicação	°C	7 a 35

*Ensaio internos feitos na Barone

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

As fôrmas a serem utilizadas devem estar secas e livres de sujeiras e óleos.

2. APLICAÇÃO

BARONE DESMOL CONCENTRADO deve ser homogeneizado para a utilização. Pode ser diluído em água e posteriormente aplicado com auxílio de trincha, pulverizador ou rolo de lã de carneiro, formando uma película fina, evitando gotejamento e excessos de produto. Fôrmas com o produto já aplicado devem ser protegidas de chuvas, sujeira e outras intempéries. As concretagens poderão ocorrer após um período mínimo de 30 a 60 minutos (referente a temperatura de 25°C) após a aplicação do desmoldante, permitindo que a película seque e fique sem aspecto branco. Reaplicar o produto a cada nova utilização das fôrmas.

ATENÇÃO

Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consumo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

CONSUMO

Forma plastificada:

- Diluição 1:5 em volume – 230 m²/L
- Diluição 1:10 em volume – 290 m²/L

Forma de madeira e acabamentos resinados:

- Diluição 1:5 em volume – 55 m²/L
- Diluição 1:10 em volume – 120 m²/L

COMPOSIÇÃO

Ácidos graxos

COR

Branco

EMBALAGEM

Balde 18L;
Tambor 200L.

LIMPEZA

Ao final de cada aplicação, as ferramentas devem ser limpas com água.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.