

BARONEFITA

FITA AUTOADESIVA MULTIUSO

DESCRIÇÃO

BARONE FITA é uma fita autoadesiva flexível revestida com alumínio, asfalto e aditivos especiais, indicada para vedação de áreas internas, externas e detalhes construtivos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Telhados, pingadeiras, rufos e calhas;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Áreas expostas sem proteção mecânica;

VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Alta aderência em diversas superfícies;
- ✓ Elevada durabilidade;
- ✓ Utilizada para controle de temperatura;
- ✓ Produto Atóxico.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Espessura	0,6 mm
Resistência à tração longitudinal	120 N
Alongamento longitudinal	15%
Absorção de água	< 1,0%
Flexibilidade a baixa temperatura	- 10°C
Flexibilidade a baixa temperatura após envelhecimento	0°C
Resistência ao destacamento	> 80N/m

As condições mencionadas são referentes a testes realizados em temperatura de 23°C e umidade relativa de 50%. Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, e sem materiais ou substâncias que possam prejudicar a aderência do **BARONEFITA** como materiais particulados, óleos, sujeiras, entre outros. Para melhor aderência, recomenda-se a aplicação do **BARONE PRIMER BASE SOLVENTE** ou **BARONE PRIMER BASE ÁGUA FITA** com 0,5kg/m², aguardando um intervalo de pelo menos 8 horas para a próxima etapa.

2. APLICAÇÃO

Remover a fita protetora para aplicação de **BARONEFITA** sobre a área previamente revestida, pressionando o produto do centro para as bordas do filme. Aguardar pelo menos 25 minutos para melhor aderência no local. Emendas de trechos diferentes de fita podem ser feitas, respeitando o transpasse de pelo menos 10cm.

ATENÇÃO

- Em locais de temperatura muito baixa (< 20°C) é recomendado pré-aquecer a fita;
- Não recomendado para locais com altas temperatura (> 50°C);
- Não deve ser exposta ao tráfego de pessoas ou veículos;
- Em caso de chuva de granizo não possui resistência;
- Não aplicar em locais com pressão hidrostática negativa ou tubulações;
- A aplicação em imersão não é recomendada.

CONSUMO

Depende da área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Asfalto modificado com polímeros e filme de alumínio.

COR

Prata.

EMBALAGEM

BARONEFITA é fornecido em rolos de 10m de comprimento (larguras disponíveis de 10, 15, 20, 30, 45, 90cm).

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.