

BARONE PRIMER BASE SOLVENTE

PRIMER DE BASE SOLVENTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

BARONE PRIMER BASE SOLVENTE é um produto especialmente desenvolvido para promover a aderência de sistemas impermeabilizantes a base de asfalto.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Muros e estruturas enterradas;
- Baldrame, blocos e sapatas;
- Substratos de concreto, alvenaria, madeira e aço;
- Superfícies que receberão mantas ou fitas asfálticas.

VANTAGENS

- ✓ Ótima aderência;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Utilização como primer e como membrana impermeável.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	0,95 g/cm ³
Número de demãos (primer)	1
Número de demãos (membrana)	2 a 3
Tempo de cura (primer)	8 horas
Tempo de cura (membrana)	5 dias

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro e sem falhas, livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência do **BARONE PRIMER BASE SOLVENTE**. Caso haja necessidade, regularizar o substrato com argamassa. O substrato deve estar com o caimento de no mínimo 2%.

2. APLICAÇÃO

BARONE PRIMER BASE SOLVENTE deverá ser devidamente homogeneizado antes do uso. Utilizar para a aplicação uma trincha, rolo ou pincel. Aplicar uma demão para a imprimação, respeitando o consumo e o tempo de cura de pelo menos 8 horas antes da aplicação de manta asfáltica. Para a aplicação como membrana impermeabilizante, deverá receber entre 2 a 3 demãos, respeitando o tempo de cura entre demãos de 8 horas (variações podem ocorrer devido ao clima).

CONSUMO

Primer – 500g/m² (em uma demão);

Membrana impermeável – entre 1,0 a 1,5 kg/m² (duas a três demãos).

COMPOSIÇÃO

Asfalto.

COR

Preto.

EMBALAGEM

Balde de 18L;
Tambor de 200L.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Não indicado para a exposição a intempéries quando aplicado na madeira ou metal.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.