

BARONE REPARO SUPER IC

ARGAMASSA PARA REPAROS ESTRUTURAIS EM CONCRETO COM INIBIDOR DE CORROSÃO

DESCRIÇÃO

BARONE REPARO SUPER IC é um produto monocomponente à base de cimento Portland, fibras, aditivos especiais e inibidores de corrosão. Após devida adição de água, forma uma argamassa tixotrópica com alta resistência e adesividade.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Reparos em estruturas de concreto novas ou existentes;
- Reposição de espessura de cobrimento de armaduras;
- Preenchimento de furos de formas e de extração em concreto;
- Reforços estruturais;
- Estruturas sujeitas a ambientes com cloro, maresia e sulfatos;
- Pisos, paredes e fundos de laje;
- Nivelamento de bases de equipamentos;
- Reparos de até 50mm.

VANTAGENS

- ✓ Produto monocomponente pré-dosado, misturado apenas com água;
- ✓ Dispensa uso de formas;
- ✓ Aplicação facilitada, manual ou por projeção;
- ✓ Elevadas resistências iniciais e finais;
- ✓ Isento de cloretos e orgânicos voláteis (VOC);
- ✓ Possui retração compensada;
- ✓ Apresenta inibidor de corrosão integrado.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,85 a 1,95g/cm ³
Resistência à compressão (3 dias)	≥ 25 MPa
Resistência à compressão (7 dias)	≥ 35 MPa
Resistência à compressão (28 dias)	≥ 45 MPa
Espessura de camada (mínima)	7 mm por camada
Espessura de camada (máxima)	25mm por camada
Espessura máxima	50 mm
Tempo de trabalhabilidade (a 23°C e 50 de URA)	30 min
Dosagem (Kg)	20
Dosagem (L)	1,6 a 2,0
Condição de aplicação (Material, ar e substrato)	5 a 35 °C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

Todo o substrato deve estar rugoso (escarificado), livre de sujeiras, pó, partículas soltas e de qualquer substância que possa reduzir a adesão do **BARONE REPARO SUPER IC**. Arranques e barras de aço também devem estar limpos, escovados e sem pontos de corrosão.

Com auxílio de trincha, umedecer a área de aplicação, porém, sem pontos de empoçamento (SSS - saturada superfície seca).

2. APLICAÇÃO

Misturar 1 saco de 20 kg de **BARONE REPARO SUPER IC** em um balde com 1,6 a 2,0 litros de água limpa com auxílio de misturador mecânico por 3 a 5 minutos. Recomenda-se sempre adicionar água primeiro para depois adicionar o pó aos poucos no balde. Misture até atingir a homogeneidade da mistura.

Para reparos localizados, **BARONE REPARO SUPER IC** dispensa o uso de ponte de aderência fresca, podendo ser aplicado diretamente no substrato. A Argamassa deve ser aplicada manualmente e acabada com auxílio de desempenadeira metálica ou de madeira. A espessura por camada recomendada é de 25mm, e a espessura máxima é de 50mm.

Recomenda-se cura úmida por pelo menos 72h ou utilização de agente de cura química

BARONEKURE para evitar perda de água e fissuração da argamassa em suas primeiras idades.

ATENÇÃO

- **BARONE REPARO SUPER IC** deve ser misturado unicamente com água para uso;
- Evitar aplicação em dias de sol intenso (temperatura de aplicação de 5 a 35°C);
- Recomenda-se aplicação em panos máximos de 20m² por etapa;
- Para o caso específico de projeção em grandes áreas, recomenda-se uso de ponte de aderência **BARONE REPAMERK 325** ainda fresca antes de aplicar a argamassa mineral.

CONSUMO

1900kg/m³

COMPOSIÇÃO

Argamassa mineral com fibras e aditivos.

COR

Cinza.

EMBALAGEM

BARONE REPARO SUPER IC é fornecido em sacos de 20Kg.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais frescos deverão ser feitas com o uso de água. Após secagem, a remoção deverá ocorrer mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.