

BARONE TELA POLIÉSTER

TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

BARONE TELA POLIÉSTER é uma tela fabricada em 100% de poliéster tricotado, revestido com PVC. Especialmente indicada para reforço de membranas impermeabilizantes, argamassas e revestimentos resinados.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Detalhes em argamassas poliméricas rígidas e flexíveis;
- Detalhes em membranas acrílicas e asfálticas aplicadas a frio;
- Detalhes em ralos, rubos e quinas para impermeabilização;
- Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural;
- Reforços em emendas de painéis de EPS e Drywall.

VANTAGENS

- ✓ Compatíveis com diversos tipos de impermeabilizantes;
- ✓ Ótima aderência e estabilidade dimensional;
- ✓ Revestido, não afetado pela alcalinidade do cimento;
- ✓ Alta flexibilidade e elasticidade;
- ✓ Alta aderência.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Largura da malha (mm)	2x2
Gramatura (g/m ²)	34 a 38
Espessura (mm)	0,25 ~ 0,28
Força máxima de ruptura (kgf/5cm, aplicada em trama de 5 cm)	29,6
Alongamento transversal de ruptura	35%
Alongamento longitudinal de ruptura	70%
Temperatura de aplicação	-10 a 85°C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar seco, íntegro e isento de sujeiras e poeira. Recomenda-se testes prévios no local para verificação de compatibilidade entre substrato e revestimento com reforço.

2. APLICAÇÃO

Posicionar **BARONE TELA POLIÉSTER** entre demãos frescas do revestimento a ser reforçado, cobrindo a tela completamente e garantindo que a mesma não fique com ondulações ou bolhas de ar. Recomenda-se o transpasse de telas entre 5 a 10cm.

ATENÇÃO

O produto deve ser utilizado em temperatura ambiente. Sendo o produto destinado a reforço superficial de revestimentos e impermeabilizantes, não é indicado tecnicamente para reparo ou reforço de peças estruturais. Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

COMPOSIÇÃO

Poliéster.

COR

Branco

EMBALAGEM

Rolos de 100 metros – disponível em larguras de 20, 50 e 100cm.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.