

# BARONEBOND

## ADESIVO INSTANTÂNEO DE MÉDIA VISCOSIDADE

### DESCRIÇÃO

**BARONEBOND** é um adesivo monocomponente sem solventes que não necessita de catalisadores, calor ou grampos. Possui rápida ação, com média fluidez e excelente penetração em diversos materiais. Projetado para atingir grandes resistências de colagem de materiais sem porosidades na superfície, como borracha, metais, entre outros.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Indicado para a colagem superfícies não porosas de madeira, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR e alumínio.

### OBSERVAÇÃO

O produto não é aplicável em materiais a base de PE, PP e PTE.

### VANTAGENS

- ✓ Viscosidade média;
- ✓ Colagem instantânea;
- ✓ Baixo odor.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Viscosidade	cps	110
Densidade	kg/L	1,05 a 1,06

### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

#### 1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar seco e devidamente livre de qualquer tipo de impureza e substância que possa prejudicar a aderência do **BARONEBOND**.

#### 2. APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado em finos cordões, evitando excessos. Aplicar pressão sobre as duas superfícies por 30 a 60 segundos para melhor adesão. A cura total do produto será de 24 à 48 horas.

### CONSUMO

Conforme área de aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Base de etil-cianoacrilato.

### COR

Transparente.

### EMBALAGEM

O **BARONEBOND** é fornecido em frascos de 3g, 20g e 100g.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

**ATENÇÃO**

Evitar contato com a pele e os olhos;  
Em contato com a pele, enxaguar com água morna ou dissolver com acetona;  
Não remova com força;  
Em contato com os olhos, manter abertos e procurar ajuda médica;  
Manter longe do alcance das crianças.

**SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

**DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.