

BARONECRYL FR FACHADAS

ADITIVO MODIFICADOR PARA ARGAMASSAS ESPECIAIS DE EMBOÇOS

DESCRIÇÃO

BARONECRYL FR FACHADAS é um aditivo modificador reológico pronto para uso e reforçado com fibras que melhora a aderência, resistência e impermeabilidade de argamassas minerais.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Argamassas de fachada em edificações residenciais e corporativas;
- Rebocos de barrados e áreas externas.

VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação do produto;
- ✓ Solução durável;
- ✓ Não modifica o traço utilizado na obra;
- ✓ Reduz o surgimento de fissuras por retração;
- ✓ Reduz a permeabilidade de água no estado líquido.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve ser limpo, seco e isento de sujeiras. No caso de utilização para emboços e rebocos, deve também estar previamente revestido com chapisco, curado por pelo menos 24 horas.

2. APLICAÇÃO

Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. **BARONECRYL FR FACHADAS** deve ser misturado à água de amassamento em baldes limpos antes de acrescentar os outros componentes da argamassa.

Adicionar cimento, areia e cal (quando houver) em masseira ou argamassadeira e acrescentar **BARONECRYL FR FACHADAS**, misturando por pelo menos 3 minutos. A diluição recomendada para argamassas é de 5 a 10% sobre o peso do cimento e cal.

CONSUMO

5 a 10% sobre o peso dos aglomerantes do traço de argamassa;
Aproximadamente 300g/m² a cada 1cm de espessura.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica e fibras sintéticas.

COR

Amarelado.

EMBALAGEM

Balde de 18L.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

ATENÇÃO

Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.