

BARONE EPOXY ADESIVO TIX

ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE

DESCRIÇÃO

BARONE EPOXY ADESIVO TIX é um adesivo bicomponente de base epóxi modificado para apresentar consistência tixotrópica com baixo escorrimento. Indicado para colagens em geral e chumbamento estrutural inclusive em diversos substratos na vertical e sobre cabeça.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Ponte de aderência para concretos, argamassas;
- Adesivo para juntas de concretagem ("frias");
- Fixação de cabos e chapas metálicas;
- Selamento superficial de fissuras e reparos superficiais em concreto;
- Colagem entre elementos pré-moldados;
- Excelente aderência em substratos como concreto, aço, alumínio e fibrocimento;
- Adequado para substratos como pedras, madeira, cerâmica e vidro;
- Fixação de calhas, guias, portas, caixilhos e montantes metálicos;

VANTAGENS

- ✓ Aplicável em paredes e fundos de laje (aplicações sobre cabeça);
- ✓ Produto pré-dosado, de fácil mistura e aplicação;
- ✓ Altas resistências iniciais;
- ✓ Impermeável após curado;

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Densidade (Argamassa fresca)	kg/m ³	1,3 a 1,7
Resistência à compressão (1 dia)	MPa	≥ 30
Resistência à compressão (7 dias)	MPa	≥ 50
Aderência à tração	MPa	≥ 2,0
Dureza Shore D		75 a 80
Tempo de trabalhabilidade (a 23°C e 50% de umidade do ar)	Minutos	30
Proporção de mistura (Componente A: Componente B)	%	76: 24
Condição de aplicação (Material, ar e substrato base)	°C	8 a 30
Tempo de cura (Resistência mecânica)	h	24
Tempo de cura (Cura total)	dias	7

*Ensaio internos feitos na Barone

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro, seco e livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência de **BARONE EPOXY ADESIVO TIX**.

2. APLICAÇÃO

BARONE EPOXY ADESIVO TIX é um produto bicomponente e, portanto, recomenda-se pré-homogeneizar os componentes em suas respectivas embalagens antes de misturá-los. Com auxílio de misturador de haste metálica, adicionar o componente B ao componente A, homogeneizando por pelo menos 3 minutos.

Aplicar **BARONE EPOXY ADESIVO TIX** sobre a superfície de forma manual ou com espátula, dentro do período de trabalhabilidade de 30 minutos (a 23°C). Temperaturas mais quentes diminuem o pot life e temperaturas mais frias o aumentam.

3. CURA

Recomenda-se cura de pelo menos 24h para resistência mecânica e 7 dias para cura total.

CONSUMO

1,5 kg/m²/mm de espessura

COMPOSIÇÃO

Componente A – Composto epoxídico

Componente B – Poliamina com cargas minerais

COR

Cinza.

EMBALAGEM

Kit fornecido em embalagens de 1kg (Componente A + Componente B).

LIMPEZA

Os materiais utilizados deveram ser limpos com solventes, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.