

BARONEPREN

MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE ASFALTO

DESCRIÇÃO

BARONEPREN é um produto monocomponente a base de água especialmente desenvolvido para a impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, madeira e peças metálicas. Após a cura total do produto forma uma película impermeável.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Áreas frias;
- Muros de contenção.

VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação do produto;
- ✓ Alta durabilidade.

PROPRIEDADES TÍPICAS

| CARACTERÍSTICAS | VALOR |
|-----------------|---------------------|
| pH | 7 a 10 |
| Sólidos | 40 a 50% |
| Inflamabilidade | Não houve |
| Densidade | 1 g/cm ³ |

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do **BARONEPREN** como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros.

2. APLICAÇÃO

BARONEPREN deverá ser homogeneizado antes do uso. Para aplicação recomenda-se uso de rolo ou trincha ou desempenadeira. Na primeira demão deve-se aplicar o produto diluído com 10% de água sobre o substrato, visando melhor penetração do material.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 6 horas (referente a temperatura de 25°C e 50% de URA) para prosseguir com demãos (aplicar 3 a 4 camadas para obter o consumo total de 1,8 a 2,5kg/m²).

O teste de estanqueidade poderá ser realizado após 5 dias de cura do produto, com lâmina d'água por 72h. Após este período **BARONEPREN** deverá receber proteção mecânica contra tráfego e insolação direta. Em cantos, rodapés e quinas recomenda-se reforço com véu de poliéster para maior durabilidade do sistema.

CONSUMO

Consumo do **BARONEPREN** é de 1,8 a 2,5 kg/m².

COMPOSIÇÃO

Asfalto.

COR

Preto.

EMBALAGEM

Balde de 18kg

Tambor de 200kg

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais.

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

Para estocagem, o empilhamento máximo de baldes de 18kg é de 3 camadas.

ATENÇÃO

Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.