

BARONE PRIMER FLOOR

ADESIVO POLIMÉRICO PARA ARGAMASSAS AUTONIVELANTES

DESCRIÇÃO

BARONE PRIMER FLOOR é um adesivo polimérico de base acrílica promotor de aderência para argamassas e pisos autonivelantes.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Promotor de aderência para argamassas autonivelantes;
- Substratos minerais (concreto maciço e contrapisos);
- Áreas internas e externas.

VANTAGENS

- Indicado para substratos de alta ou baixa absorção;
- Diminui a porosidade e permeabilidade do substrato;
- Cura rápida;
- Aplicação possível com única demão;
- Fácil aplicação.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro, isento de sujeiras, óleos, trincas e fissuras, para receber o primer BARONE PRIMER FLOOR.

A aplicação deve ser feita em temperaturas entre 10°C e 35°C, com umidade relativa inferior a 68% mantida por 24h (1 dia) antes da aplicação. Antes da colagem, misturar bem o produto no balde para garantir sua homogeneidade. Use luvas de látex e misturador mecânico com haste metálica para esta etapa.

APLICAÇÃO

Aplicar BARONE PRIMER FLOOR com auxílio do rolo de lã num consumo aproximado de 110g/m² (consumo pode variar conforme área de aplicação). Não se recomenda diluição do produto, nem empoçamento do produto, devendo ser rolado uniformemente pela área revestida.

O tempo de cura do primer é de 2 horas (à 25°C) para aplicação de pisos autonivelantes de etapas subsequentes.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base acrílica e aditivos.

CONSUMO

Aproximadamente 110g/m² (Aproximadamente 45m² por galão de 5L). O consumo pode variar conforme porosidade do substrato.

COR

Branco.

EMBALAGEM

Galão de 5L.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C à 25°C).

ATENÇÃO

BARONE PRIMER FLOOR não é indicado para locais com tráfego de veículos, e nem sobre substratos de madeira, metais, tintas ou sobre pisos elevados.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de dados de segurança (FDS). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.