

BARONE COLA MADEIRA

ADESIVO PVA PARA MADEIRA

DESCRIÇÃO

BARONE COLA MADEIRA é um adesivo PVA extraforte utilizado para colagem e reparo de madeiras e móveis, proporcionando excelente adesão e acabamento duradouro.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colagem e reparo de móveis e madeiras;
- Fixação de tacos;
- Trabalhos artesanais com madeira e papel;
- Colagem de papelão.

VANTAGENS

- ✓ Base água, isento de solventes;
- ✓ Elevada aderência e resistência mecânica;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Fácil aplicação.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Teor de sólidos	40% a 50%
pH	6 a 7
Tempo de formação de filme	20 a 30 minutos
Tempo de cura total	24 horas
Temperatura de aplicação	10 a 25°C
Resistência à umidade	Moderada

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser colada deve estar limpa, seca e isenta de poeira, graxa ou qualquer outro contaminante que possa comprometer a aderência. Em madeiras muito porosas, pode ser necessária a aplicação de uma camada fina de adesivo antes da colagem final.

2. APLICAÇÃO

Aplique uma camada uniforme de Cola Madeira em uma das superfícies e pressione as partes a serem coladas. Para melhor adesão, recomenda-se o uso de grampos ou prensas por pelo menos 30 minutos. A secagem total ocorre em 24 horas.

CONSUMO

Varia conforme área de aplicação e porosidade da madeira utilizada.

COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de acetato de polivinila.

COR

Branco levemente amarelado (transparente após secagem).

EMBALAGEM

Frascos de 90g e 250g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C e 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.