

BARONE EPOXI SUBAQUÁTICO

MASSA ADESIVA EPÓXI PARA COLAGEM SUBAQUÁTICA

DESCRIÇÃO

BARONE EPOXY SUBAQUÁTICO é uma massa adesiva epóxi bicomponente, subaquática, versátil, utilizada em reparos de áreas secas ou submersas e em superfícies horizontais e verticais, com alto desempenho.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Manutenção de piscinas, troca de cerâmicas (sem necessidade de esvaziamento).
- ✓ Recuperação de caixas d'água e telhados.
- ✓ Pode ser aplicado em diversos materiais, tais como.: Concreto, Mármore, Madeira, PVC, Ferro fundido ou galvanizado, Alumínio, Fibrocimento, Cobre, etc.

VANTAGENS

- ✓ Adere em qualquer tipo de superfície rugosa;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Excelente resistência química;
- ✓ Elevada resistência a água doce e salgada;
- ✓ Resistente a ação de mofo e bolores.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Tempo de utilização da mistura	30min. à 25°C
Tempo médio de endurecimento	Entre 90 minutos e 2 horas à 25°C
Cura final	7 dias à 25°C
Consumo	4,5 a 7,5kg/m ² para espessura de 3 a 5mm
Resistência a compressão	50 Mpa (após 24h a 25°C)
Sólidos por volume	100%

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. APLICAÇÃO

Com as **MÃOS MOLHADAS** ou num recipiente misture o componente (A) branco e (B) verde (na mesma proporção 1:1) entre 2 e 3 min, até obter uma cor homogênea. Aplique-a em seguida pressionando a massa contra a superfície com auxílio das **MÃOS MOLHADAS**.

CONSUMO

4,5 a 7,5kg/m² para espessura de 3 a 5mm

COMPOSIÇÃO

- Componente A (branco): Resina de bisfenol A com epiclóridrina e cargas minerais;
- Componente B (verde): Endurecedor poliamida e cargas minerais.

COR

Verde musgo.

EMBALAGEM

100g;
250g
1kg.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.